# DINITROL 6010 SUPERSOFT$^{2K}$ PYRMOPLAST

## 2K Füll- und Ziehspachtel

DINITROL 6010 Supersoft 2K Pyrmoplast ist ein 2K Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis. Er ist zur Beseitigung von Beulen an Autokarosserien, Blechkonstruktionen, zum Abziehen von Maschinengehäusen, GFK-Reparaturen, sowie zur Ausbesserung von Beton, Mauerwerk, Holzplatten usw. geeignet.

- » Sehr gute Füll- und Standeigenschaften
- » Weich und fein
- » Gute Haftung
- » Einfaches Schleifen
- » Weniger Poren und somit geringere Schleifarbeit
- » Reduzieren Sie Schleif- und Nachbearbeitungskosten

### Equipment

**INDUSTRIE NITRIL-HANDSCHUHE XL**
Art. Nr. 1734100

### DINITROL 6010 Supersoft$^{2K}$ Pyrmoplast

| Art. Nr. | Größe | Packung | Farbe |
|---|---|---|---|
| 13011 | 250 g | Dose | Beige |
| 13010 | 1 kg | Dose | Beige |
| 13109 | 2 kg | Dose | Beige |
| 13108 | 3 kg | Dose | Beige |
| 13107 | 3 kg | Kartusche | Beige |
| 13012 | 10 kg | Kartusche | Beige |

a brand of DINOL

**DINOL GmbH** Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

03.2023

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

# DINITROL 6010 SUPERSOFT$^{2K}$ PYRMOPLAST

## Technische Details

**Produktbeschreibung**
DINITROL 6010 Super Soft 2K Pyrmoplast ist ein 2-K Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis. DINITROL 6010 Super Soft 2K Pyrmoplast ist geeignet zur Beseitigung von Beulen an Autokarosserien, Blechkonstruktionen, zum Abziehen von Maschinengehäusen, GFK-Reparaturen sowie zur Ausbesserung von Beton, Mauerwerk, Holzplatten usw. Beulen bis ca. 10 mm Tiefe lassen sich mit einem Arbeitsgang an senkrechten Flächen egalisieren.

**Features**
- Sehr gute Füll- und Standeigenschaften
- Weich und fein
- Gute Haftung
- Einfaches Schleifen
- Weniger Poores und Schleifen
- Reduzieren Sie Schleif- und Nacharbeitskosten

**Anwendung**
DINITROL 6010 Super-Soft Spachtel wird mit 2 – 3 % Härtepaste sorgfältig vermischt. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur und Härterzugabe 5 – 6 Minuten, Dickere Schichten sollten in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen werden, jeweils erst nach Durchhärtung der vorherigen Schicht um Überhitzungen, die bei der Spachtelhärtung entstehen zu vermeiden. Nach ca. 25 Minuten ist der Spachtel soweit gehärtet, dass er geschliffen werden kann. Evtl. frei geschliffene Poren werden mit Feinspachtel abgespachtelt oder mit Polyesterspritzfüller verschlossen.
Beim Ausbessern von Holz sind Altlacke zu entfernen. Bei imprägnierten Hölzern ist eine Haftprobe erforderlich.

**Vorbehandlung Untergrund**
DINITROL 6010 Super Soft 2K Pyrmoplast haftet auf fast allen Untergründen die im Kfz-Bereich vorkommen, z.B. Stahlblech, Grundierungen, 2-K Füller und matt geschliffene Decklacke. Keine Haftung direkt auf verzinkten Blechen.
Auf thermoplastische Lacke darf DINITROL 6010 Super Soft 2K Pyrmoplast nicht aufgetragen werden, weil die Gefahr der Rissbildung und Fehlhaftung besteht. Bei Aluminium ist ein objektbezogener Versuch erforderlich, da je nach Legierung unterschiedliches Haftverhalten auftreten kann.
Untergründe sorgfältig entfetten (z.B. mit DINITROL 7660 Silioff) und anschleifen.
Mit geeigneten Reinigungsmitteln (DINITROL 7660 Silioff) vor der Überarbeitung für eine rückstandsbefreite Oberfläche behandeln.

Hinweis: Geöffnete Verpackungen sollten nach der Entnahme wieder geschlossen werden.

**Überarbeitbarkeit**
Feinspachteln mit DINITROL 6010 Supersoft oder DINITROL 6052 Polybond Soft Express Micro oder DINITROL Polyfill 6060 überarbeiten. (Ausnahme: verzinkte Unter-gründe) Durchschliffe und Spachtelflecken mit geeigneten Primern oder Grundierungen wie z.B. DINITROL 6110 grundieren. Füllern mit DINITROL 6715 Acry-Fill 2K / DINITROL 6716 Acry-Fill 2K oder geeigneten Füllstoffen. Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Farbe | beige |
| Basis | ungesättigter Polyesterharze |
| Dichte | 1,85 g/ml |
| Verarbeitungszeit | 5 Min. |
| Konsistenz | pastös, cremig |
| Flammpunkt | < 31°C |
| Härter | Dibenzoylperoxidpaste 50%ig |
| Lagerzeit | 12 Monate (15°C – 25°C) |
| Verpackung | 250 g Dose, 1 kg Dose, 2 kg Dose, 3 kg Dose, 10 kg Kartusche |

**Mögliche Gefahren**
**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226; Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319; Repr. 2; H361d; STOT RE 1; H372; Aquatic Chronic 3; H412

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.**

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.