Technisches Datenblatt
Erstellt am 4.12.2019



W-Line Premium Wax

grifffester Wachsfilm für Langzeit-Korrosionsschutz

Eigenschaften

W-Line Premium Wax ist ein Korrosionsschutzmaterial mit einem braunen/schwarzen, wachsartigen, grifffesten Film mit ausgezeichneten Schutzeigenschaften.
Es ist thixotrop eingestellt und lässt sich mit den entsprechenden Verarbeitungsgeräten tropffrei verarbeiten.

Anwendung

W-Line Premium Wax ist sowohl für die Hohlraumkonservierung als auch als Saisonunterbodenschutz für Kraftfahrzeuge geeignet. Als Transportschutz für Maschinenteile, Ersatzteile und dergl. ist das Material ebenfalls ausgelegt.

Verarbeitung

W-Line Premium Wax kann durch Spritzen oder Pinseln aufgetragen werden. Die idealle Arbeitstemperatur liegt zwischen +15°C und +30°C.
Der Schutzfilm lässt sich nachträglich mit Testbenzin oder mit sogenannten Kaltentfettungsmitteln entfernen. (Autocleaner, Spezialentkonservierer)
Bei Lagerung, Verarbeitung und Trocknung sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich wie bei Arbeiten mit Farben und Lacken, die zur Gefahrklasse A 2 gehören.

Technische Daten

Flammpunkt:	39°C
Viskosität bei 20°C:	400 mPas
Dichte bei 20°C:	869 kg/m³
Aromatengehalt:	< 2 %
Trockensubstanz:	51,6 %
Farbe:	braun/schwarz / transparent
Filmtyp:	wachsartig
Spritzbarkeit:	airmix, airless
Nassfilmstärke:	150 µm
Empfohlene Filmstärke:	75 µm
Trockenzeit (Filmstärke 50 µm):	30 min
Rostschutz gem. ASTM B 117 (50 µm):	> 500 Std.
Abwaschbar mit:	Testbenzin
Einwirkung auf	
– Autolack:	keine
- Zink:	keine
- Aluminium/Kupfer:	keine
- Gummi/Kunststoff:	keine
Salzsprühtest:	500 Std.

Ergiebigkeit: 2,0 m²/l (bei 500 µm TSD)

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. All data and recommentions are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

Weckerle AG
Neuhofweg 51
CH-4147 Aesch
mail@weckerleag.ch